

stoneface buildeco



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Ausgleichsmörtel mit hoher Festigkeit.
Anwendung für das System stoneface©

Artikel-Nummer: 88STOFA08669

Anwendung Erdbebensichere Verstärkung des Systems stoneface. Einbetten des Panzergewebes stoneface grideco ARV100.

Vorbedingungen Untergrund muss vollständig ausgehärtet, trocken, gleichmässig, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein.

Aufbereitung 4.5 Liter Wasser mit Inhalt von einem Sack gut mischen, manuell oder maschinell. Das Material muss gleichmässig und klumpen frei sein. Wenn nötig Konsistenz durch Beigabe von Wasser oder Trockenmaterial korrigieren.

Verarbeitung Aufbereiteten Mörtel innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Mit der ungezahnten Fläche einer Zahntraufel ca. 6-8 mm auftragen, mit der gezahnten Seite ausziehen. Eingelegtes Panzergewebe stoneface grideco ARV100 mit flachen Traufelseite andrücken, damit die Vertiefungen gefüllt werden. Eine weitere Möglichkeit ist mit einer Distanztraufel den Mörtel in einem Arbeitsgang ca. 10 mm auftragen, Panzergewebe einlegen und mit der flachen Traufelseite Panzergewebe leicht einbetten. Bei beiden Aufziehtechniken Mörtel kurz anziehen lassen und nochmals mit 2 mm überziehen.

Keine Verarbeitung unter + 5°C / über + 30°C Luft- und Oberflächentemperatur, bei Frostgefahr und starkem Wind während der Austrocknungszeit.

Verbrauch Trocken Einbetten ca 15 kg/m²

Grundputz Schichtdicke 10 mm inkl. Armierungsgewebe

Aushärtung
Pro mm Schichtdicke 2 bis 2.5 Tage, je nach Witterung

Schutzmassnahmen	Muss bis zur vollständigen Austrocknung vor folgenden Einflüssen geschützt werden, - gemäss SIA 243:2008, Art. 5.1.6: <ul style="list-style-type: none">- Schlagregen- starker Wind- schädliche Sonneneinstrahlung- schädliche Temperaturen, Frost und Hitze
-------------------------	---

Sicherheitshinweis	P260d: Staub nicht einatmen. P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: <ul style="list-style-type: none">- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
---------------------------	--

Technische Werte	Raumgewicht:	1340 kg/m ³
	Wärmeleitfähigkeit λ D:	0.37 W(m·K)
	Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	ca. 1-10
	Wasserdampfleitfähigkeit δ :	0.015 mg/mhPA

Gefahrenhinweise	H315: Verursacht Hautreizungen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H335: Kann die Atemwege reizen.
-------------------------	--

Lieferform	Gewicht pro Sack	25 kg
	Palette	42 Säcke

Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
-----------------	---

Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14.
-------------------	--

Helpline	Telefon	+41 41 450 00 50
	Fax	+41 41 450 00 51
		natursteine@stecher.ch
