

stoneface climaeco



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel zum Kleben und Einbetten.
Anwendung für das System stoneface©

Artikel-Nummer: 88STOFA08670

Anwendung Verkleben der Wärmedämmplatten auf sauberen, tragfähigen Untergrund. Beschichten der Wärmedämmplatten mit gleichzeitigem Einbetten des Armierungsgewebes stoneface neteco V50.

Aufbereitung 5 Liter Wasser mit Inhalt von einem Sack gut mischen, manuell oder maschinell. Das Material muss gleichmässig und klumpen frei sein. Wenn nötig Konsistenz durch Beigabe von Wasser oder Trockenmaterial korrigieren.

Verarbeitung Aufbereiteten Mörtel innerhalb von 30 Minuten verarbeiten.
Keine Verarbeitung unter + 5°C / über + 30°C Luft- und Oberflächentemperatur, bei Frostgefahr und starkem Wind während der Austrocknungszeit.

Verbrauch Trocken	Kleben	3.5 - 5 kg/m²
	Einbetten	ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Grundputz **Schichtdicke 4 mm, inkl. Armierungsgewebe**

Aushärtung
Pro mm Schichtdicke 2 bis 2.5 Tage, je nach Witterung

Schutzmassnahmen Muss bis zur vollständigen Austrocknung vor folgenden Einflüssen geschützt werden, gemäss SIA 243:2008, Art. 5.1.6:

- Schlagregen
- starker Wind
- schädliche Sonneneinstrahlung
- schädliche Temperaturen, Frost und Hitze

Sicherheitshinweis

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen

Technische Werte

Raumgewicht:	1420 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ D:	0.43 W(m·K)
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	ca. 16
Wasserdampfleitfähigkeit δ :	0.0456 mg/mhPA

Gefahrenhinweise

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.

Lieferform

Gewicht pro Sack	25 kg
Palette	42 Säcke

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14.

Helpline

Telefon	+41 41 450 00 50
Fax	+41 41 450 00 51

natursteine@stecher.ch