


ROC 034 Putzträgerplatte



Produktbeschreibung

Wärmedämmplatten für Fassadenflächen. Gepresste Steinwollplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung (Aussenseite weiss), massgenau und formbeständig. Brandverhaltensgruppe RF1



Art-Nr.

Anwendung Optimale Wärmedämmung von Fassaden bei Neu- und Altbauten mit erhöhten brandschutztechnischen Anforderungen.

Untergrundanforderung Sauber gereinigt, staubfrei und trocken. Siehe Vorbehandlung Untergründe stoneface Website/Downloadcenter oder Papier-Dokumentation. Verarbeitung auf direkt besonntes und aufgewärmtes Mauerwerk ist zu vermeiden.

Verlegung



Verklebung vollflächig

Der Klebemörtel wird mit der Zahntraufel gleichmässig auf die Platten aufgetragen.

Randverklebung

Platten vollflächig mit Klebemörtel überziehen, anschliessend geschlossene Randstreifen Verklebung, mit 2 Streifen in der Fläche ergänzen.

Klebekontaktfläche min. 40% der Wärmedämmplatte, Breite der Kleberaupe verklebt min. 5 cm.

Platten werden von unten beginnend im Verband verlegt.

Die Platten sind sauber und satt aneinander zu stossen um Wärmebrücken zu vermeiden und beim Andrücken ebenflächig auszurichten. Ein nachträgliches Überarbeiten der Plattenoberfläche ist nicht möglich.

Mechanische Befestigung

Siehe Verarbeitungshinweise stoneface Webseite/Downloadcenter oder Papier-Dokumentation:

- Vorbehandlung Untergründe
- Empfehlung Verdübelung
- Verwendung Dübeltypen

Verbrauch Der Verschnitt richtet sich nach Form und Art des Objektes.

Formate

Plattengrösse	1200 x 400 mm
Plattendicken	20 - 300 mm

Technische Werte

Wärmeleitfähigkeit λ_D	0.034	W/(m·K)	Plattendicke 60 - 300 mm	ecobau1
	0.035	W/(m·K)	Plattendicke 20 - 50 mm	ecobau2
Plattenstruktur	monolithisch			
Dampfdiffusionswiderstand μ	~ 1			
Brandverhalten (Norm EN 13501-1)	RF1			
Brandverhaltensgruppe	A1			
Zugfestigkeit zur senkrechten Oberfläche	≥ 7.5	kPa	(ab 60 mm)	

Lieferform In Bündeln, mit Schrumpffolie versehen.

Lagerung Trocken und eben lagern.

Entsorgung

Recyclingsäcke ROC
